



Sistema de impresión

Flexografía y Huecograbado.



Sustratos

La Serie L/PACK es recomendada para aplicar en Polipropilenos tratados, Poliéster con tratado químico, y no es apta para la laminación de Poliéster Saranizado.



Solventes - Aditivos

No son agresivos para los clisés de foto polímero

No contiene ETILGLICOL , TOLUENO, perjudiciales para la salud

No contiene ACETIL ACETONATO DE TITANIO



Solidez a la luz

Los pigmentos utilizados le brindan excelente solidez a la luz.



Dilución

La dilución se efectúa con mezclas de alcoholes, esteres y glicoles en distintas proporciones, para llevar la tinta a la viscosidad y secado de acuerdo al tipo de impresión, la velocidad de la máquina, temperatura y humedad ambiente.



Retención de solventes

Muy baja retención de solventes en el impreso final (en condiciones normales de aplicación y secado).



Viscosidad

La viscosidad de entrega entre 40 y 70 segundos, medidos en CF4 a 25°C.



Peso específico

0.850 a 0.950 g/cm³

No volátiles

22 - 33 % dependiendo del color.

Envases: Baldes (20 litros), Tambores (200 litros) o Contenedores (1000 litros).
Recomendamos no almacenar en temperaturas inferiores a los 10°C.