

HOJA DE DATOS TÉCNICO

LASUR

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento para maderas sintético de acabado brillante. Formulado con filtros solares resistentes a radiación UV.

La aplicación sobre maderas porosas penetra en las fibras hidrofugando y repeliendo el agua. A su vez permite que la madera respire. También previene la formación de hongos y algas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO. Producto fluido, de viscosidad media. Colores Natural, Cedro, Caoba, Nogal, Roble.

PESO ESPECIFICO: 0,92+/- 0,02 gr/cm³ 20°C.

VISCOSIDAD: 60/70" copa F 25°C.

% SOLIDOS: 55% +/- 0,02

APLICACIÓN, MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Se aplica generalmente a pincel o soplete, dando entre 2 y 3 manos según el resultado deseado. Diluir 1:1 para aplicar la primera mano.

Tiempo de secado entre manos ente 18 y 24 hs dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad.

Para lograr un mejor acabado lijar con lija fina entre manos.

El producto es inflamable, así como el diluyente utilizado, por lo que deberán tomarse las precauciones necesarias para su utilización. No pulverizar cerca de fuentes de calor o llama. No hacerlo en lugares cerrados o faltos de ventilación, por el riesgo de ignición por chispa eléctrica.

En caso de incendio NO apagar con agua, sino con extinguidores de CO₂ o arena.

RIESGOS PARA LA SALUD:

Mantener este y todo producto químico o industrial fuera del alcance de los niños, en lugares secos, frescos y bien rotulados. EN CASO de indigestión accidental, no provocar el vómito y consultar inmediatamente al médico o centro de salud.

En la aplicación, utilizar elementos de protección adecuados, tales como antiparras o máscaras, guantes y delantales impermeables. No aspirar los vapores durante su aplicación y hacerla siempre en lugares ventilados.

En caso de salpicaduras o manchas sobre la piel, limpiar y lavar con abundante agua y jabón. Los envases utilizados, una vez vacíos deben desecharse y no reutilizar para colocar agua u otras sustancias que puedan contaminar alimentos.